

*Scheda dei dati tecnici*

**Nome del prodotto: VEOLINE RIGIDO**

Data di compilazione: 14.11.2024 - Pagina 1 di 1

**VEOLINE RIGIDO**

<b>Proprietà</b>	<b>Valore indicativo</b>	<b>Unità</b>	<b>Norma di prova</b>
Densità	170 ± 15	Kg/m <sup>3</sup>	ISO 845
Resistenza alla trazione	1800 ± 300	kPa	ISO 1798
Allungamento a trazione	210 ± 20	%	ISO 1798
Resistenza alla compressione schiacciamento 10% schiacciamento 25% schiacciamento 50%	265 ± 25 335 ± 35 535 ± 55	kPa	ISO 3386/1
Deformazione residua 23°C, 22 h carico, schiacciamento 25% 0,5 h dopo il rilascio 24 h dopo il rilascio	5 ± 2 3 ± 1	%	ISO 1856
Conducibilità termica a 10°C a 40°C	0,055 0,056	W/mK	DIN 52612
Intervallo di temperatura di lavoro	-40/+80	°C	ISO 2796
Stabilità dimensionale	< 5%	%	ISO 2796
Assorbimento d'acqua (7 giorni)	≤ 1	vol. %	DIN 53428
Resistenza volumetrica specifica	≥ 10 <sup>15</sup>	Ωcm	DIN 60093
Durezza Shore A	40 ± 3	-	Interna
Velocità di combustione orizzontale	< 100	mm/min	FMVSS-302

Queste informazioni sono presentate secondo le migliori conoscenze della ditta produttrice.

Tutti i dati dei test sono valori indicativi e dovrebbero essere considerati solo come linee guida.

Poiché le condizioni ambientali di utilizzo generalmente non corrispondono a quelle dei metodi di prova, i dati presenti nella presente S.T. sono da considerarsi puramente indicativi e non implicano alcuna responsabilità da parte della Pedsan s.r.l..

Qualsiasi applicazione o uso finale del prodotto è responsabilità dell'utilizzatore che se ne assume la piena responsabilità.

(Rif. ST del produttore del 01/10/2018)